

Coleção - Pavigrés 21 Uni | Acabamento - Mate Não Retificado
Conteúdo reciclado - 6 %

Embalagens e pesos

													
peças/caixa		caixas/paleta						peso					
un.	m2	caixas	m2	Kg/m2		Kg/caixa		Kg/pal					
31	1.20	72	86.40	12.90		15.50		1,136					



	Ensaio	Valor/tolerância da norma	Valor típico do produto *	Norma de ensaio	
	Caraterísticas Dimensionais				
	Comprimento e largura	± 0.6% MAX. ± 2mm	± 0.3% ± 0.3%		
	Ortogonalidade	± 0.5% MAX. ± 2mm	± 0.3%		
	Retilinearidade	± 0.5% MAX. ± 1.5mm	± 0.3%	EN ISO 10545-2	
	Planaridade	± 0.5% MAX. ± 2mm	± 0.3%		
	Espessura	± 5% MAX. ± 0.5mm	± 3%		
       	Absorção de Água	0.5%<E<= 3% Max. Indiv. 3.3%	1%<E<=2.5%	EN ISO 10545-3	
	Abrasão Superficial		IV	EN ISO 10545-7	
	Dilatação Linear		<= 7.00E-06 / °C	EN ISO 10545-8	
	Resistência Choque Térmico	Resistente		EN ISO 10545-9	
	Resistência Fendilhagem	Exigido	Garantido	EN ISO 10545-11	
	Resistência ao Gelo	Exigido	Resistente	EN ISO 10545-12	
	Libertação Chumbo	Para superfícies especiais (por exemplo, bancada de cozinha)	Ensaio por solicitação	EN ISO 10545-15	
	Módulo de Rutura N/mm2 Resistência Mecânica à Flexão em N	=> 30N/mm2 Min. Indiv. 27N/mm2 => 700N	=> 40N/mm2 => 720N	EN ISO 10545-4	
	Resistência a ácidos e bases (altas e baixas concentrações)	Hidróxido de Potássio (100g/l)	A confirmar caso a caso		
		Ácido Clorídrico (18%)	A confirmar caso a caso		
		Ácido Láctico (5%)	A confirmar caso a caso		
		Ácido Clorídrico (3%)	A confirmar caso a caso	EN ISO 10545-13	
		Ácido Cítrico (100g/l)	A confirmar caso a caso		
		Hidróxido de Potássio (30g/l)	A confirmar caso a caso		
		Cloreto de Amónia (100g/l)	Mínimo Classe B	Garantido	
	Resistência a produtos de limpeza	Hipoclorito de Sódio (20mg/l)	Garantido		
	Resistência a aditivos para piscinas				
	Resistência às manchas	Azeite	Garantido		
		Crómio verde/Óxido de ferro vermelho	Mínimo Classe 3	Garantido	EN ISO 10545-14
		Iodo		Garantido	
	Resistência Escorregamento **	Ensaio por solicitação	A confirmar caso a caso		

* Valor indicativo

** Testes efetuados por laboratórios exteriores acreditados cujos resultados estão disponíveis na nossa sede sob solicitação. A Pavigrés está disponível para testar nos seus laboratórios qualquer lote de mercadorias adquirido. O desempenho antiderrapante é garantido no momento da entrega do produto.

É garantido o cumprimento da norma EN 14411. O valor típico da especificação da Pavigrés é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.