



Coleção - Glade | Acabamento - Lapado Retificado

Variação de tonalidade - V2 | Conteúdo reciclado - 32 %

Embalagens e pesos

peças/caixa		caixas/paleta		peso		
un.	m2	caixas	m2	Kg/m2	Kg/caixa	Kg/pal
6	1.06	48	50.88	21.10	22.40	1,095



	Ensaio	Valor/tolerância da norma	Valor típico do produto *	Norma de ensaio
	Caraterísticas Dimensionais			
	Comprimento e largura	± 0.6% MAX. ± 2mm	± 0.1% ± 0.1%	
	Ortogonalidade	± 0.5% MAX. ± 2mm	± 0.3%	
	Retilinearidade	± 0.5% MAX. ± 1.5mm	± 0.3%	EN ISO 10545-2
	Planaridade	± 0.5% MAX. ± 2mm	± 0.3%	
	Espessura	± 5% MAX. ± 0.5mm	± 3% MAX. ± 0.4mm	
	Absorção de Água	E ≤ 0.5%	E ≤ 0.1%	EN ISO 10545-3
	Abrasão Superficial		IV	EN ISO 10545-7
	Dilatação Linear		≤ 7.00E-06 / °C	EN ISO 10545-8
	Resistência Choque Térmico	Resistente		EN ISO 10545-9
	Resistência Fendilhagem	Exigido	Garantido	EN ISO 10545-11
	Resistência ao Gelo	Não deve apresentar rutura ou alteração na superfície	Resistente	EN ISO 10545-12
	Libertação Chumbo	Para superfícies especiais (por exemplo, bancada de cozinha)	Ensaio por solicitação	EN ISO 10545-15
	Módulo de Rutura N/mm2 Resistência Mecânica à Flexão em N	⇒ 35N/mm2 ⇒ 1300N	⇒ 45N/mm2 / ⇒ 460Kg/cm2 ⇒ 2100N	EN ISO 10545-4
	Ensaio	Produto químico	Valor/tolerância da norma	Valor típico do produto *
	Resistência a ácidos e bases (altas e baixas concentrações)	Ácido Clorídrico (18%)	A confirmar caso a caso	
		Ácido Láctico (5%)	A confirmar caso a caso	
		Hidróxido de Potássio (100g/l)	A confirmar caso a caso	
		Ácido Clorídrico (3%)	A confirmar caso a caso	EN ISO 10545-13
		Ácido Cltrico (100g/l)	A confirmar caso a caso	
		Hidróxido de Potássio (30g/l)	A confirmar caso a caso	
	Resistência a produtos de limpeza	Cloreto de Amónia (100g/l)	Garantido	
	Resistência a aditivos para piscinas	Hipoclorito de Sódio (20mg/l)	Garantido	
	Resistência às manchas	Azeite	Garantido	
		Crómio verde/Óxido de ferro vermelho	Mínimo Classe 3	EN ISO 10545-14
		Iodo	Garantido	
	Resistência Escorregamento **		Ensaio por solicitação	A confirmar caso a caso

* Valor indicativo

** Testes efetuados por laboratórios exteriores acreditados cujos resultados estão disponíveis na nossa sede sob solicitação. A Pavigrés está disponível para testar nos seus laboratórios qualquer lote de mercadorias adquirido. O desempenho antiderrapante é garantido no momento da entrega do produto.

É garantido o cumprimento da norma EN 14411. O valor típico da especificação da Pavigrés é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.