

Coleção - Spirit | Acabamento - Antiderrapante Não Retificado  
Variação de tonalidade - V2 | Conteúdo reciclado - 12 %

#### Embalagens e pesos

| peças/caixa |      | caixas/paleta |       | peso  |          |
|-------------|------|---------------|-------|-------|----------|
| un.         | m2   | caixas        | m2    | Kg/m2 | Kg/caixa |
| 13          | 1.15 | 52            | 59.80 | 18.80 | 21.60    |
|             |      |               |       |       | Kg/pal   |
|             |      |               |       |       | 1,143    |



|  | Ensaio                                                             | Valor/tolerância da norma                                    | Valor típico do produto *         | Norma de ensaio                  |
|--|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|  | <b>Caraterísticas Dimensionais</b>                                 |                                                              |                                   |                                  |
|  | Comprimento e largura                                              | ± 0.6%   MAX. ± 2mm                                          | ± 0.3%   ± 0.3%                   |                                  |
|  | Ortogonalidade                                                     | ± 0.5%   MAX. ± 2mm                                          | ± 0.3%                            |                                  |
|  | Retilinearidade                                                    | ± 0.5%   MAX. ± 1.5mm                                        | ± 0.3%                            | EN ISO 10545-2                   |
|  | Planaridade                                                        | ± 0.5%   MAX. ± 2mm                                          | ± 0.3%                            |                                  |
|  | Espessura                                                          | ± 5%   MAX. ± 0.5mm                                          | ± 3%   MAX. ± 0.4mm               |                                  |
|  | <b>Absorção de Água</b>                                            | E ≤ 0.5%                                                     | E ≤ 0.1%                          | EN ISO 10545-3                   |
|  | <b>Dilatação Linear</b>                                            |                                                              | ≤ 7.00E-06 / °C                   | EN ISO 10545-8                   |
|  | <b>Resistência Choque Térmico</b>                                  | Resistente                                                   |                                   | EN ISO 10545-9                   |
|  | <b>Resistência Fendilhagem</b>                                     | Exigido                                                      | Garantido                         | EN ISO 10545-11                  |
|  | <b>Resistência ao Gelo</b>                                         | Não deve apresentar rutura ou alteração na superfície        | Resistente                        | EN ISO 10545-12                  |
|  | <b>Libertação Chumbo</b>                                           | Para superfícies especiais (por exemplo, bancada de cozinha) | Ensaio por solicitação            | EN ISO 10545-15                  |
|  | <b>Módulo de Rutura N/mm2   Resistência Mecânica à Flexão em N</b> | ⇒ 35N/mm2   ⇒ 1300N                                          | ⇒ 45N/mm2 / ⇒ 460Kg/cm2   ⇒ 1800N | EN ISO 10545-4                   |
|  | <b>Ensaio</b>                                                      | <b>Produto químico</b>                                       | <b>Valor/tolerância da norma</b>  | <b>Valor típico do produto *</b> |
|  |                                                                    | Ácido Clorídrico (18%)                                       |                                   | A confirmar caso a caso          |
|  |                                                                    | Ácido Láctico (5%)                                           |                                   | A confirmar caso a caso          |
|  | <b>Resistência a ácidos e bases (altas e baixas concentrações)</b> | Hidróxido de Potássio (100g/l)                               |                                   | A confirmar caso a caso          |
|  |                                                                    | Ácido Clorídrico (3%)                                        |                                   | A confirmar caso a caso          |
|  |                                                                    | Ácido Cítrico (100g/l)                                       |                                   | A confirmar caso a caso          |
|  |                                                                    | Hidróxido de Potássio (30g/l)                                |                                   | A confirmar caso a caso          |
|  |                                                                    | Cloreto de Amónia (100g/l)                                   | Mínimo Classe B                   | Garantido                        |
|  | <b>Resistência a produtos de limpeza</b>                           | Hipoclorito de Sódio (20mg/l)                                |                                   | Garantido                        |
|  |                                                                    | Azeite                                                       |                                   | Garantido                        |
|  | <b>Resistência às manchas</b>                                      | Crómio verde/Óxido de ferro vermelho                         | Mínimo Classe 3                   | Garantido                        |
|  |                                                                    | Iodo                                                         |                                   | Garantido                        |
|  | <b>Resistência Escorregamento **</b>                               | DIN EN16165 (Anexo A) - C   DIN EN16165 (Anexo B) - R11      |                                   |                                  |

\* Valor indicativo

\*\* Testes efetuados por laboratórios exteriores acreditados cujos resultados estão disponíveis na nossa sede sob solicitação. A Pavigrés está disponível para testar nos seus laboratórios qualquer lote de mercadorias adquirido. O desempenho antiderrapante é garantido no momento da entrega do produto.

É garantido o cumprimento da norma EN 14411. O valor típico da especificação da Pavigrés é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.