

Coleção - Glade | Acabamento - Mate Não Retificado
Variação de tonalidade - V2 | Conteúdo reciclado - 32 %

Embalagens e pesos

													
peças/caixa		caixas/paleta						peso					
un.	m2	caixas	m2	Kg/m2		Kg/caixa		Kg/pal					
5	1.00	68	68.00	21.50		21.50		1,482					



		Ensaio	Valor/tolerância da norma	Valor típico do produto *	Norma de ensaio	
	Caraterísticas Dimensionais	Comprimento e largura	± 0.6% MAX. ± 2mm	± 0.3% ± 0.3%		
		Ortogonalidade	± 0.5% MAX. ± 2mm	± 0.3%		
		Retilinearidade	± 0.5% MAX. ± 1.5mm	± 0.3%	EN ISO 10545-2	
		Planaridade	± 0.5% MAX. ± 2mm	± 0.3%		
		Espessura	± 5% MAX. ± 0.5mm	± 3% MAX. ± 0.4mm		
	Absorção de Água		E <= 0.5%	E <= 0.1%	EN ISO 10545-3	
	Dilatação Linear			<= 7.00E-06 / °C	EN ISO 10545-8	
	Resistência Choque Térmico		Resistente		EN ISO 10545-9	
	Resistência Fendilhagem		Exigido	Garantido	EN ISO 10545-11	
	Resistência ao Gelo		Não deve apresentar rutura ou alteração na superfície	Resistente	EN ISO 10545-12	
	Libertação Chumbo		Para superfícies especiais (por exemplo, bancada de cozinha)	Ensaio por solicitação	EN ISO 10545-15	
	Módulo de Rutura N/mm2 Resistência Mecânica à Flexão em N		=> 35N/mm2 => 1300N	=> 45N/mm2 / => 460Kg/cm2 => 2100N	EN ISO 10545-4	
		Ensaio	Produto químico	Valor/tolerância da norma	Valor típico do produto *	Norma de ensaio
	Resistência a ácidos e bases (altas e baixas concentrações)		Ácido Clorídrico (18%)		A confirmar caso a caso	
			Ácido Láctico (5%)		A confirmar caso a caso	
			Hidróxido de Potássio (100g/l)	Reportar classificação para baixas concentrações de ácidos e bases / Facultativo para as altas concentrações de ácidos e bases	A confirmar caso a caso	
			Ácido Clorídrico (3%)		A confirmar caso a caso	EN ISO 10545-13
			Ácido Cítrico (100g/l)		A confirmar caso a caso	
	Resistência a produtos de limpeza Resistência a aditivos para piscinas		Hidróxido de Potássio (30g/l)		A confirmar caso a caso	
			Cloreto de Amónia (100g/l)	Mínimo Classe B	Garantido	
			Hipoclorito de Sódio (20mg/l)		Garantido	
	Resistência às manchas		Azeite		Garantido	
			Crómio verde/Óxido de ferro vermelho	Mínimo Classe 3	Garantido	EN ISO 10545-14
			Iodo		Garantido	
	Resistência Escorregamento **		Ensaio por solicitação	A confirmar caso a caso		

* Valor indicativo

** Testes efetuados por laboratórios exteriores acreditados cujos resultados estão disponíveis na nossa sede sob solicitação. A Pavigrés está disponível para testar nos seus laboratórios qualquer lote de mercadorias adquirido. O desempenho antiderrapante é garantido no momento da entrega do produto.

É garantido o cumprimento da norma EN 14411. O valor típico da especificação da Pavigrés é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.