

Coleção - Hidráulico | Acabamento - Mate Não Retificado  
Variação de tonalidade - V2 | Conteúdo reciclado - 12 %

#### Embalagens e pesos

| peças/caixa |      | caixas/paleta |       | peso  |          |        |
|-------------|------|---------------|-------|-------|----------|--------|
| un.         | m2   | caixas        | m2    | Kg/m2 | Kg/caixa | Kg/pal |
| 31          | 1.20 | 54            | 64.80 | 18.80 | 22.60    | 1,240  |



|                                                                                     | Ensaio                                                                              | Valor/tolerância da norma                                          | Valor típico do produto *            | Norma de ensaio           |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|    | <b>Caraterísticas Dimensionais</b>                                                  |                                                                    |                                      |                           |                         |
|                                                                                     | Comprimento e largura                                                               | ± 0.6%   MAX. ± 2mm                                                | ± 0.3%   ± 0.3%                      |                           |                         |
|                                                                                     | Ortogonalidade                                                                      | ± 0.5%   MAX. ± 2mm                                                | ± 0.3%                               |                           |                         |
|                                                                                     | Retilinearidade                                                                     | ± 0.5%   MAX. ± 1.5mm                                              | ± 0.3%                               | EN ISO 10545-2            |                         |
|                                                                                     | Planaridade                                                                         | ± 0.5%   MAX. ± 2mm                                                | ± 0.3%                               |                           |                         |
|                                                                                     | Espessura                                                                           | ± 5%   MAX. ± 0.5mm                                                | ± 3%   MAX. ± 0.4mm                  |                           |                         |
|    | <b>Absorção de Água</b>                                                             | E <= 0.5%                                                          | E <= 0.1%                            | EN ISO 10545-3            |                         |
|                                                                                     | <b>Abrasão Superficial</b>                                                          |                                                                    | IV                                   | EN ISO 10545-7            |                         |
|                                                                                     | <b>Dilatação Linear</b>                                                             |                                                                    | <= 7.00E-06 / °C                     | EN ISO 10545-8            |                         |
|                                                                                     | <b>Resistência Choque Térmico</b>                                                   | Resistente                                                         |                                      | EN ISO 10545-9            |                         |
|                                                                                     | <b>Resistência Fendilhagem</b>                                                      | Exigido                                                            | Garantido                            | EN ISO 10545-11           |                         |
|    | <b>Resistência ao Gelo</b>                                                          | Não deve apresentar rutura ou alteração na superfície              | Resistente                           | EN ISO 10545-12           |                         |
|                                                                                     | <b>Libertação Chumbo</b>                                                            | Para superfícies especiais (por exemplo, bancada de cozinha)       | Ensaio por solicitação               | EN ISO 10545-15           |                         |
|                                                                                     | <b>Módulo de Rutura N/mm2   Resistência Mecânica à Flexão em N</b>                  | => 35N/mm2   => 1300N                                              | => 45N/mm2 / => 460Kg/cm2   => 1800N | EN ISO 10545-4            |                         |
|                                                                                     | Ensaio                                                                              | Produto químico                                                    | Valor/tolerância da norma            | Valor típico do produto * | Norma de ensaio         |
|                                                                                     |  | <b>Resistência a ácidos e bases (altas e baixas concentrações)</b> | Ácido Clorídrico (18%)               |                           | A confirmar caso a caso |
|                                                                                     |                                                                                     | Ácido Láctico (5%)                                                 |                                      | A confirmar caso a caso   |                         |
|                                                                                     |                                                                                     | Hidróxido de Potássio (100g/l)                                     |                                      | A confirmar caso a caso   |                         |
|                                                                                     |                                                                                     | Ácido Clorídrico (3%)                                              |                                      | A confirmar caso a caso   | EN ISO 10545-13         |
|                                                                                     |                                                                                     | Ácido Cítrico (100g/l)                                             |                                      | A confirmar caso a caso   |                         |
|                                                                                     |                                                                                     | Hidróxido de Potássio (30g/l)                                      |                                      | A confirmar caso a caso   |                         |
|  | <b>Resistência a produtos de limpeza</b>                                            | Cloreto de Amónia (100g/l)                                         | Mínimo Classe B                      | Garantido                 |                         |
|                                                                                     | <b>Resistência a aditivos para piscinas</b>                                         | Hipoclorito de Sódio (20mg/l)                                      |                                      | Garantido                 |                         |
|  | <b>Resistência às manchas</b>                                                       | Azeite                                                             |                                      | Garantido                 |                         |
|                                                                                     |                                                                                     | Crómio verde/Óxido de ferro vermelho                               | Mínimo Classe 3                      | Garantido                 | EN ISO 10545-14         |
|                                                                                     |                                                                                     | Iodo                                                               |                                      | Garantido                 |                         |
|  | <b>Resistência Escorregamento **</b>                                                | Ensaio por solicitação                                             | A confirmar caso a caso              |                           |                         |

\* Valor indicativo

\*\* Testes efetuados por laboratórios exteriores acreditados cujos resultados estão disponíveis na nossa sede sob solicitação. A Pavigrés está disponível para testar nos seus laboratórios qualquer lote de mercadorias adquirido. O desempenho antiderrapante é garantido no momento da entrega do produto.

É garantido o cumprimento da norma EN 14411. O valor típico da especificação da Pavigrés é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.