

Coleção - Retro | Acabamento - Mate Não Retificado
Variação de tonalidade - V2 | Conteúdo reciclado - 17 %

Embalagens e pesos

													
peças/caixa		caixas/paleta		caixas/paleta		caixas/paleta		peso		peso		peso	
un.	m2	caixas	m2	caixas	m2	caixas	m2	Kg/m2	Kg/caixa	Kg/m2	Kg/caixa	Kg/pal	Kg/pal
10	1.18	64	75.52	64	75.52	64	75.52	15.30	18.10	15.30	18.10	1,178	1,178



		Ensaio	Valor/tolerância da norma	Valor típico do produto *	Norma de ensaio	
	Caraterísticas Dimensionais	Comprimento e largura	± 0.5% MAX. ± 2mm	Garantido Garantido		
		Ortogonalidade	± 0.5% MAX. ± 2mm	Garantido		
		Retilinearidade	± 0.5% MAX. ± 1.5mm	Garantido	EN ISO 10545-2	
		Planaridade	+ 0.5% / - 0.3% MAX. +2 / - 1.5mm	Garantido		
		Espessura	± 5% MAX. ± 0.5mm	Garantido		
	Absorção de Água		E > 10%	16% <= E <= 19%	EN ISO 10545-3	
	Dilatação Linear			<= 7.00E-06 / °C	EN ISO 10545-8	
	Resistência Choque Térmico		Ensaio por solicitação		EN ISO 10545-9	
	Resistência Fendilhagem		Exigido	Garantido	EN ISO 10545-11	
	Libertação Chumbo		Para superfícies especiais (por exemplo, bancada de cozinha)	Ensaio por solicitação	EN ISO 10545-15	
	Módulo de Rutura N/mm2 Resistência Mecânica à Flexão em N		=> 15N/mm2 => 600N	=> 16N/mm2 => 600N	EN ISO 10545-4	
		Ensaio	Produto químico	Valor/tolerância da norma	Valor típico do produto *	Norma de ensaio
	Resistência a ácidos e bases (altas e baixas concentrações)		Ácido Clorídrico (18%)		A confirmar caso a caso	
			Ácido Láctico (5%)		A confirmar caso a caso	
			Hidróxido de Potássio (100g/l)		A confirmar caso a caso	
			Ácido Clorídrico (3%)		A confirmar caso a caso	EN ISO 10545-13
			Ácido Cítrico (100g/l)		A confirmar caso a caso	
			Hidróxido de Potássio (30g/l)		A confirmar caso a caso	
	Resistência a produtos de limpeza Resistência a aditivos para piscinas		Cloreto de Amônia (100g/l)	Mínimo Classe B	Garantido	
			Hipoclorito de Sódio (20mg/l)		Garantido	
	Resistência às manchas		Azeite		Garantido	
			Crómio verde/Óxido de ferro vermelho	Mínimo Classe 3	Garantido	EN ISO 10545-14
			Iodo		Garantido	

* Valor indicativo

É garantido o cumprimento da norma EN 14411. O valor típico da especificação da Pavigrés é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.