


Coleção - Glade | Acabamento - Mate Retificado  
Variação de tonalidade - V2 | Conteúdo reciclado - 17 %

### Embalagens e pesos

|             |      |               |       |       |          |        |  |  |
|-------------|------|---------------|-------|-------|----------|--------|--|--|
|             |      |               |       |       |          |        |  |  |
| peças/caixa |      | caixas/paleta |       | peso  |          |        |  |  |
| un.         | m2   | caixas        | m2    | Kg/m2 | Kg/caixa | Kg/pal |  |  |
| 5           | 1.32 | 40            | 52.80 | 16.70 | 22.00    | 904    |  |  |



|  | Ensaio                                                             | Valor/tolerância da norma                                    | Valor típico do produto * | Norma de ensaio |
|--|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
|  | <b>Caraterísticas Dimensionais</b>                                 |                                                              |                           |                 |
|  | Comprimento e largura                                              | ± 0.5%   MAX. ± 2mm                                          | Garantido   Garantido     |                 |
|  | Ortogonalidade                                                     | ± 0.5%   MAX. ± 2mm                                          | Garantido                 |                 |
|  | Retilinearidade                                                    | ± 0.5%   MAX. ± 1.5mm                                        | Garantido                 | EN ISO 10545-2  |
|  | Planaridade                                                        | + 0.5% / - 0.3%   MAX. +2 / - 1.5mm                          | Garantido                 |                 |
|  | Espessura                                                          | ± 5%   MAX. ± 0.5mm                                          | Garantido                 |                 |
|  | <b>Absorção de Água</b>                                            | E > 10%                                                      | 16% <= E <= 19%           | EN ISO 10545-3  |
|  | <b>Dilatação Linear</b>                                            |                                                              | <= 7.00E-06 / °C          | EN ISO 10545-8  |
|  | <b>Resistência Choque Térmico</b>                                  | Ensaio por solitação                                         |                           | EN ISO 10545-9  |
|  | <b>Resistência Fendilhagem</b>                                     | Exigido                                                      | Garantido                 | EN ISO 10545-11 |
|  | <b>Libertação Chumbo</b>                                           | Para superfícies especiais (por exemplo, bancada de cozinha) | Ensaio por solitação      | EN ISO 10545-15 |
|  | <b>Módulo de Rutura N/mm2   Resistência Mecânica à Flexão em N</b> | => 15N/mm2   => 600N                                         | => 16N/mm2   => 600N      | EN ISO 10545-4  |

|  | Ensaio                                                                            | Produto químico                      | Valor/tolerância da norma | Valor típico do produto * | Norma de ensaio |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
|  | <b>Resistência a ácidos e bases (altas e baixas concentrações)</b>                | Ácido Clorídrico (18%)               |                           | A confirmar caso a caso   |                 |
|  |                                                                                   | Ácido Láctico (5%)                   |                           | A confirmar caso a caso   |                 |
|  |                                                                                   | Hidróxido de Potássio (100g/l)       |                           | A confirmar caso a caso   |                 |
|  |                                                                                   | Ácido Clorídrico (3%)                |                           | A confirmar caso a caso   | EN ISO 10545-13 |
|  |                                                                                   | Ácido Cítrico (100g/l)               |                           | A confirmar caso a caso   |                 |
|  | <b>Resistência a produtos de limpeza<br/>Resistência a aditivos para piscinas</b> | Hidróxido de Potássio (30g/l)        |                           | A confirmar caso a caso   |                 |
|  |                                                                                   | Cloreto de Amónia (100g/l)           | Mínimo Classe B           | Garantido                 |                 |
|  |                                                                                   | Hipoclorito de Sódio (20mg/l)        |                           | Garantido                 |                 |
|  | <b>Resistência às manchas</b>                                                     | Azeite                               |                           | Garantido                 |                 |
|  |                                                                                   | Crómio verde/Óxido de ferro vermelho | Mínimo Classe 3           | Garantido                 | EN ISO 10545-14 |
|  |                                                                                   | Iodo                                 |                           | Garantido                 |                 |

\* Valor indicativo

É garantido o cumprimento da norma EN 14411. O valor típico da especificação da Pavigrés é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.