



5 609872 510362

Coleção - Unique | Acabamento - Mate Retificado

Variação de tonalidade - V2 | Conteúdo reciclado - 28 %



Embalagens e pesos

peças/caixa		caixas/paleta		peso		
un.	m ²	caixas	m ²	Kg/m ²	Kg/caixa	Kg/pal
2	0.71	36	25.56	31.40	22.30	823

	Características Dimensionais	Ensaio	Valor/tolerância da norma	Valor típico do produto *	Norma de ensaio
		Comprimento e largura	± 0.6% MAX. ± 2mm	± 0.1% ± 0.1%	
		Ortogonalidade	± 0.5% MAX. ± 2mm	± 0.3%	
		Retilinearidade	± 0.5% MAX. ± 1.5mm	± 0.3%	EN ISO 10545-2
		Planaridade	± 0.5% MAX. ± 2mm	± 0.3%	
		Espessura	± 5% MAX. ± 0.5mm	± 3% MAX. ± 0.4mm	

	Absorção de Água	E <= 0.5%	E <= 0.1%	EN ISO 10545-3
	Abrasão Profunda	<= 175 mm3	130 mm3	EN ISO 10545-6
	Dilatação Linear		<= 7.00E-06 / °C	EN ISO 10545-8
	Resistência Choque Térmico	Resistente		EN ISO 10545-9
	Resistência ao Gelo	Não deve apresentar ratura ou alteração na superfície	Resistente	EN ISO 10545-12
	Libertação Chumbo	Para superfícies especiais (por exemplo, bancada de cozinha)	Ensaio por solicitação	EN ISO 10545-15
	Módulo de Ruptura N/mm² Resistência Mecânica à Flexão em N	=> 35N/mm ² => 1300N	=> 45N/mm ² / => 460Kg/cm ² => 5000N	EN ISO 10545-4

Ensaio	Produto químico	Valor/tolerância da norma	Valor típico do produto *	Norma de ensaio
	Ácido Clorídrico (18%)		HA	
	Ácido Láctico (5%)		HA	
	Resistência a ácidos e bases (altas e baixas concentrações)	Hidróxido de Potássio (100g/l) <small>Reportar classificação para baixas concentrações de ácidos e bases / Facultativo para as altas concentrações de ácidos e bases</small>	HA	
		Ácido Clorídrico (3%)	LA	EN ISO 10545-13
		Ácido Clítico (100g/l)	LA	
		Hidróxido de Potássio (30g/l)	LA	
	Resistência a produtos de limpeza	Cloreto de Amónia (100g/l)	A	
	Resistência a aditivos para piscinas	Hipoclorito de Sódio (20mg/l)	Mínimo Classe B	A

	Resistência às manchas	Azeite	> 4	
		Crómio verde/Óxido de ferro vermelho	Declara valor	>4
		Iodo	>4	EN ISO 10545-14

	Resistência Escorregamento **	DIN EN16165 (Anexo B) - R10		
--	--------------------------------------	-----------------------------	--	--

* Valor indicativo

** Testes efetuados por laboratórios exteriores acreditados cujos resultados estão disponíveis na nossa sede sob solicitação. A Pavigrés está disponível para testar nos seus laboratórios qualquer lote de mercadorias adquirido. O desempenho antiderrapante é garantido no momento da entrega do produto.

É garantido o cumprimento da norma EN 14411. O valor típico da especificação da Pavigrés é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.