

Coleção - Pavigrés 21 Uni | Acabamento - Mate Não Retificado
Conteúdo reciclado - 6 %

Embalagens e pesos

peças/caixa		caixas/paleta		peso		
un.	m2	caixas	m2	Kg/m2	Kg/caixa	Kg/pal
31	1.20	72	86.40	12.90	15.50	1,136



	Ensaio	Valor/tolerância da norma	Valor típico do produto *	Norma de ensaio
	Caraterísticas Dimensionais			
	Comprimento e largura	± 0.6% MAX. ± 2mm	± 0.3% ± 0.3%	
	Ortogonalidade	± 0.5% MAX. ± 2mm	± 0.3%	
	Retilinearidade	± 0.5% MAX. ± 1.5mm	± 0.3%	EN ISO 10545-2
	Planaridade	± 0.5% MAX. ± 2mm	± 0.3%	
	Espessura	± 5% MAX. ± 0.5mm	± 3%	
       	Absorção de Água	0.5%<E<= 3% Max. Indiv. 3.3%	1%<E<=2.5%	EN ISO 10545-3
	Abrasão Superficial		II	EN ISO 10545-7
	Dilatação Linear		<= 7.00E-06 / °C	EN ISO 10545-8
	Resistência Choque Térmico	Resistente		EN ISO 10545-9
	Resistência Fendilhagem	Exigido	Garantido	EN ISO 10545-11
	Resistência ao Gelo	Exigido	Resistente	EN ISO 10545-12
	Libertação Chumbo	Para superfícies especiais (por exemplo, bancada de cozinha)	Ensaio por solicitação	EN ISO 10545-15
	Módulo de Rutura N/mm2 Resistência Mecânica à Flexão em N	=> 30N/mm2 Min. Indiv. 27N/mm2 => 700N	=> 40N/mm2 => 720N	EN ISO 10545-4
	Resistência a ácidos e bases (altas e baixas concentrações)	Hidróxido de Potássio (100g/l)	A confirmar caso a caso	
		Ácido Clorídrico (18%)	A confirmar caso a caso	
		Ácido Láctico (5%)	A confirmar caso a caso	
		Ácido Clorídrico (3%)	A confirmar caso a caso	EN ISO 10545-13
		Ácido Cítrico (100g/l)	A confirmar caso a caso	
		Hidróxido de Potássio (30g/l)	A confirmar caso a caso	
	Resistência a produtos de limpeza	Cloreto de Amônia (100g/l)	Garantido	
	Resistência a aditivos para piscinas	Hipoclorito de Sódio (20mg/l)	Garantido	
	Resistência às manchas	Azeite	Garantido	
		Crômio verde/Óxido de ferro vermelho	Garantido	EN ISO 10545-14
		Iodo	Garantido	
	Resistência Escorregamento **	Ensaio por solicitação	A confirmar caso a caso	

* Valor indicativo

** Testes efetuados por laboratórios exteriores acreditados cujos resultados estão disponíveis na nossa sede sob solicitação. A Pavigrés está disponível para testar nos seus laboratórios qualquer lote de mercadorias adquirido. O desempenho antiderrapante é garantido no momento da entrega do produto.

É garantido o cumprimento da norma EN 14411. O valor típico da especificação da Pavigrés é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.