

Coleção - Coastland | Acabamento - Mate Retificado
Variação de tonalidade - V2 | Conteúdo reciclado - 27 %

Embalagens e pesos

													
peças/caixa		caixas/paleta						peso					
un.	m2	caixas	m2	Kg/m2		Kg/caixa		Kg/pal					
5	0.89	48	42.72	22.80		20.30		994					



	Ensaio	Valor/tolerância da norma	Valor típico do produto *	Norma de ensaio
	Caraterísticas Dimensionais			
	Comprimento e largura	± 0.6% MAX. ± 2mm	± 0.1% ± 0.1%	
	Ortogonalidade	± 0.5% MAX. ± 2mm	± 0.3%	
	Retilinearidade	± 0.5% MAX. ± 1.5mm	± 0.3%	EN ISO 10545-2
	Planaridade	± 0.5% MAX. ± 2mm	± 0.3%	
	Espessura	± 5% MAX. ± 0.5mm	± 3% MAX. ± 0.4mm	

	Absorção de Água	E ≤ 0.5%	E ≤ 0.1%	EN ISO 10545-3
	Abrasão Profunda	≤ 175 mm3	130 mm3	EN ISO 10545-6
	Dilatação Linear		≤ 7.00E-06 / °C	EN ISO 10545-8
	Resistência Choque Térmico	Resistente		EN ISO 10545-9
	Resistência ao Gelo	Não deve apresentar rutura ou alteração na superfície	Resistente	EN ISO 10545-12
	Libertação Chumbo	Para superfícies especiais (por exemplo, bancada de cozinha)	Ensaio por solicitação	EN ISO 10545-15
	Módulo de Rutura N/mm2 Resistência Mecânica à Flexão em N	⇒ 35N/mm2 ⇒ 1300N	⇒ 45N/mm2 / ⇒ 460Kg/cm2 ⇒ 2600N	EN ISO 10545-4

	Ensaio	Produto químico	Valor/tolerância da norma	Valor típico do produto *	Norma de ensaio
	Resistência a ácidos e bases (altas e baixas concentrações)	Ácido Clorídrico (18%)		A confirmar caso a caso	
		Ácido Láctico (5%)		A confirmar caso a caso	
		Hidróxido de Potássio (100g/l)		A confirmar caso a caso	
		Ácido Clorídrico (3%)	Reportar classificação para baixas concentrações de ácidos e bases / Facultativo para as altas concentrações de ácidos e bases	A confirmar caso a caso	EN ISO 10545-13
		Ácido Clorídrico (100g/l)		A confirmar caso a caso	
		Hidróxido de Potássio (30g/l)		A confirmar caso a caso	
	Resistência a produtos de limpeza	Cloro de Amónia (100g/l)	Mínimo Classe B	Garantido	
	Resistência a aditivos para piscinas	Hipoclorito de Sódio (20mg/l)		Garantido	
	Resistência às manchas	Azeite		⇒ Classe 2	
		Crómio verde/Óxido de ferro vermelho	Declara valor	⇒ Classe 2	EN ISO 10545-14
		Iodo		⇒ Classe 2	
	Resistência Escorregamento **	DIN EN16165 (Anexo A) - B DIN EN16165 (Anexo B) - R10			

* Valor indicativo

** Testes efetuados por laboratórios exteriores acreditados cujos resultados estão disponíveis na nossa sede sob solicitação. A Pavigrés está disponível para testar nos seus laboratórios qualquer lote de mercadorias adquirido. O desempenho antiderrapante é garantido no momento da entrega do produto.

É garantido o cumprimento da norma EN 14411. O valor típico da especificação da Pavigrés é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.