

Coleção - Cottage | Acabamento - Brilho Não Retificado
Variação de tonalidade - V3 | Conteúdo reciclado - 17 %

Embalagens e pesos

peças/caixa		caixas/paleta		peso		
un.	m2	caixas	m2	Kg/m2	Kg/caixa	Kg/pal
40	1.15	72	82.80	12.40	14.30	1,050



	Ensaio	Valor/tolerância da norma	Valor típico do produto *	Norma de ensaio
	Comprimento e largura	± 0.5% MAX. ± 2mm	Garantido Garantido	
	Ortogonalidade	± 0.5% MAX. ± 2mm	Garantido	
	Retilinearidade	± 0.5% MAX. ± 1.5mm	Garantido	EN ISO 10545-2
	Planaridade	+ 0.5% / - 0.3% MAX. +2 / - 1.5mm	Garantido	
	Espessura	± 5% MAX. ± 0.5mm	Garantido	
	Absorção de Água	E > 10%	16% <= E <= 19%	EN ISO 10545-3
	Dilatação Linear		<= 7.00E-06 / °C	EN ISO 10545-8
	Resistência Choque Térmico	Ensaio por solicitação		EN ISO 10545-9
	Resistência Fendilhagem	Exigido	Garantido	EN ISO 10545-11
	Libertação Chumbo	Para superfícies especiais (por exemplo, bancada de cozinha)	Ensaio por solicitação	EN ISO 10545-15
	Módulo de Rutura N/mm2 Resistência Mecânica à Flexão em N	=> 15N/mm2 => 600N	=> 16N/mm2 => 600N	EN ISO 10545-4

	Ensaio	Produto químico	Valor/tolerância da norma	Valor típico do produto *	Norma de ensaio
	Resistência a ácidos e bases (altas e baixas concentrações)	Ácido Clorídrico (18%)	Reportar classificação para baixas concentrações de ácidos e bases / Facultativo para as altas concentrações de ácidos e bases	A confirmar caso a caso	EN ISO 10545-13
		Ácido Láctico (5%)		A confirmar caso a caso	
		Hidróxido de Potássio (100g/l)		A confirmar caso a caso	
		Ácido Clorídrico (3%)		A confirmar caso a caso	
		Ácido Cítrico (100g/l)		A confirmar caso a caso	
	Resistência a produtos de limpeza Resistência a aditivos para piscinas	Hidróxido de Potássio (30g/l)	Mínimo Classe B	A confirmar caso a caso	
		Cloreto de Amónia (100g/l)		Garantido	
		Hipoclorito de Sódio (20mg/l)		Garantido	
	Resistência às manchas	Azeite	Mínimo Classe 3	Garantido	EN ISO 10545-14
		Crómio verde/Óxido de ferro vermelho		Garantido	
		Iodo		Garantido	

* Valor indicativo

É garantido o cumprimento da norma EN 14411. O valor típico da especificação da Pavigrés é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.