


Coleção - Terrazzo | Acabamento - Macio Retificado
Variação de tonalidade - V2 | Conteúdo reciclado - 12 %

Embalagens e pesos

													
peças/caixa		caixas/paleta						peso					
un.	m2	caixas	m2	Kg/m2		Kg/caixa		Kg/pal					
2	1.58	30	47.40	24.50		38.70		1,190					



	Ensaio	Valor/tolerância da norma	Valor típico do produto *	Norma de ensaio		
	Caraterísticas Dimensionais					
	Comprimento e largura	± 0.6% MAX. ± 2mm	± 0.1% ± 0.1%			
	Ortogonalidade	± 0.5% MAX. ± 2mm	± 0.3%			
	Retilinearidade	± 0.5% MAX. ± 1.5mm	± 0.3%	EN ISO 10545-2		
	Planaridade	± 0.5% MAX. ± 2mm	± 0.3%			
	Espessura	± 5% MAX. ± 0.5mm	± 3% MAX. ± 0.4mm			
	Absorção de Água	E <= 0.5%	E <= 0.1%	EN ISO 10545-3		
	Abrasão Superficial		V	EN ISO 10545-7		
	Dilatação Linear		<= 7.00E-06 / °C	EN ISO 10545-8		
	Resistência Choque Térmico	Resistente		EN ISO 10545-9		
	Resistência Fendilhagem	Exigido	Garantido	EN ISO 10545-11		
	Resistência ao Gelo	Não deve apresentar rutura ou alteração na superfície	Resistente	EN ISO 10545-12		
	Libertação Chumbo	Para superfícies especiais (por exemplo, bancada de cozinha)	Ensaio por solicitação	EN ISO 10545-15		
	Módulo de Rutura N/mm2 Resistência Mecânica à Flexão em N	=> 35N/mm2 => 1300N	=> 45N/mm2 / => 460Kg/cm2 => 2600N	EN ISO 10545-4		
	Ensaio	Produto químico	Valor/tolerância da norma	Valor típico do produto *	Norma de ensaio	
		Resistência a ácidos e bases (altas e baixas concentrações)	Ácido Clorídrico (18%)		HA	
		Ácido Láctico (5%)		HA		
		Hidróxido de Potássio (100g/l)		HA		
		Ácido Clorídrico (3%)	Reportar classificação para baixas concentrações de ácidos e bases / Facultativo para as altas concentrações de ácidos e bases	LA	EN ISO 10545-13	
		Ácido Cítrico (100g/l)		LA		
	Resistência a produtos de limpeza	Hidróxido de Potássio (30g/l)		LA		
	Resistência a aditivos para piscinas	Cloreto de Amónia (100g/l)	Mínimo Classe B	A		
		Hipoclorito de Sódio (20mg/l)		A		
		Resistência às manchas	Azeite		5	
			Crómio verde/Óxido de ferro vermelho	Mínimo Classe 3	5	EN ISO 10545-14
		Iodo		5		
Resistência Escorregamento **		Ensaio por solicitação	A confirmar caso a caso			
						

* Valor indicativo

** Testes efetuados por laboratórios exteriores acreditados cujos resultados estão disponíveis na nossa sede sob solicitação. A Pavigrés está disponível para testar nos seus laboratórios qualquer lote de mercadorias adquirido. O desempenho antiderrapante é garantido no momento da entrega do produto. É garantido o cumprimento da norma EN 14411. O valor típico da especificação da Pavigrés é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.