




Coleção - Terrazzo | Acabamento - Macio Retificado

Variação de tonalidade - V2 | Conteúdo reciclado - 12 %

**Embalagens e pesos**

|             |      |               |       |       |          |        |  |
|-------------|------|---------------|-------|-------|----------|--------|--|
|             |      |               |       |       |          |        |  |
| peças/caixa |      | caixas/paleta |       | peso  |          |        |  |
| un.         | m2   | caixas        | m2    | Kg/m2 | Kg/caixa | Kg/pal |  |
| 2           | 1.58 | 30            | 47.40 | 24.50 | 38.70    | 1,190  |  |



|                                                                                     |                                                                           | Ensaio                | Valor/tolerância da norma                                    | Valor típico do produto *            | Norma de ensaio           |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|
|    | Caraterísticas Dimensionais                                               | Comprimento e largura | ± 0.6%   MAX. ± 2mm                                          | ± 0.1%   ± 0.1%                      | EN ISO 10545-2            |                 |
|                                                                                     |                                                                           | Ortogonalidade        | ± 0.5%   MAX. ± 2mm                                          | ± 0.3%                               |                           |                 |
|                                                                                     |                                                                           | Retilinearidade       | ± 0.5%   MAX. ± 1.5mm                                        | ± 0.3%                               |                           |                 |
|                                                                                     |                                                                           | Planaridade           | ± 0.5%   MAX. ± 2mm                                          | ± 0.3%                               |                           |                 |
|                                                                                     |                                                                           | Espessura             | ± 5%   MAX. ± 0.5mm                                          | ± 3%   MAX. ± 0.4mm                  |                           |                 |
|    | Absorção de Água                                                          |                       | E <= 0.5%                                                    | E <= 0.1%                            | EN ISO 10545-3            |                 |
|    | Abrasão Superficial                                                       |                       |                                                              | V                                    | EN ISO 10545-7            |                 |
|    | Dilatação Linear                                                          |                       |                                                              | <= 7.00E-06 / °C                     | EN ISO 10545-8            |                 |
|    | Resistência Choque Térmico                                                |                       | Resistente                                                   |                                      | EN ISO 10545-9            |                 |
|    | Resistência Fendilhagem                                                   |                       | Exigido                                                      | Garantido                            | EN ISO 10545-11           |                 |
|   | Resistência ao Gelo                                                       |                       | Não deve apresentar rutura ou alteração na superfície        | Resistente                           | EN ISO 10545-12           |                 |
|  | Libertação Chumbo                                                         |                       | Para superfícies especiais (por exemplo, bancada de cozinha) | Ensaio por solicitação               | EN ISO 10545-15           |                 |
|  | Módulo de Rutura N/mm2   Resistência Mecânica à Flexão em N               |                       | => 35N/mm2   => 1300N                                        | => 45N/mm2 / => 460Kg/cm2   => 2600N | EN ISO 10545-4            |                 |
|                                                                                     |                                                                           | Ensaio                | Produto químico                                              | Valor/tolerância da norma            | Valor típico do produto * | Norma de ensaio |
|  | Resistência a ácidos e bases (altas e baixas concentrações)               |                       | Ácido Clorídrico (18%)                                       |                                      | HA                        | EN ISO 10545-13 |
|                                                                                     |                                                                           |                       | Ácido Láctico (5%)                                           |                                      | HA                        |                 |
|                                                                                     |                                                                           |                       | Hidróxido de Potássio (100g/l)                               |                                      | HA                        |                 |
|                                                                                     |                                                                           |                       | Ácido Clorídrico (3%)                                        |                                      | LA                        |                 |
|                                                                                     |                                                                           |                       | Ácido Cítrico (100g/l)                                       |                                      | LA                        |                 |
|  | Resistência a produtos de limpeza<br>Resistência a aditivos para piscinas |                       | Hidróxido de Potássio (30g/l)                                |                                      | LA                        | EN ISO 10545-14 |
|                                                                                     |                                                                           |                       | Cloreto de Amónia (100g/l)                                   | Mínimo Classe B                      | A                         |                 |
|                                                                                     |                                                                           |                       | Hipoclorito de Sódio (20mg/l)                                |                                      | A                         |                 |
|  | Resistência às manchas                                                    |                       | Azeite                                                       |                                      | 5                         | EN ISO 10545-14 |
|                                                                                     |                                                                           |                       | Crómio verde/Óxido de ferro vermelho                         | Mínimo Classe 3                      | 5                         |                 |
|                                                                                     |                                                                           |                       | Iodo                                                         |                                      | 5                         |                 |
|  | Resistência Escorregamento **                                             |                       | Ensaio por solicitação                                       | A confirmar caso a caso              |                           |                 |

\* Valor indicativo

\*\* Testes efetuados por laboratórios exteriores acreditados cujos resultados estão disponíveis na nossa sede sob solicitação. A Pavigrés está disponível para testar nos seus laboratórios qualquer lote de mercadorias adquirido. O desempenho antiderrapante é garantido no momento da entrega do produto.

É garantido o cumprimento da norma EN 14411. O valor típico da especificação da Pavigrés é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.