

Coleção - Sandstone | Acabamento - Mate Retificado  
Variação de tonalidade - V3 | Conteúdo reciclado - 32 %

### Embalagens e pesos

|             |      |               |       |       |          |        |
|-------------|------|---------------|-------|-------|----------|--------|
|             |      |               |       |       |          |        |
| peças/caixa |      | caixas/paleta |       | peso  |          |        |
| un.         | m2   | caixas        | m2    | Kg/m2 | Kg/caixa | Kg/pal |
| 2           | 1.42 | 28            | 39.76 | 24.50 | 34.80    | 1.002  |



|                                                                                     | Ensaio                                                                            | Valor/tolerância da norma                                    | Valor típico do produto *                                                                                                                     | Norma de ensaio           |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
|    | <b>Caraterísticas Dimensionais</b>                                                |                                                              |                                                                                                                                               |                           |                 |
|                                                                                     | Comprimento e largura                                                             | ± 0.6%   MAX. ± 2mm                                          | ± 0.1%   ± 0.1%                                                                                                                               |                           |                 |
|                                                                                     | Ortogonalidade                                                                    | ± 0.5%   MAX. ± 2mm                                          | ± 0.3%                                                                                                                                        |                           |                 |
|                                                                                     | Retilinearidade                                                                   | ± 0.5%   MAX. ± 1.5mm                                        | ± 0.3%                                                                                                                                        | EN ISO 10545-2            |                 |
|                                                                                     | Planaridade                                                                       | ± 0.5%   MAX. ± 2mm                                          | ± 0.3%                                                                                                                                        |                           |                 |
|                                                                                     | Espessura                                                                         | ± 5%   MAX. ± 0.5mm                                          | ± 3%   MAX. ± 0.4mm                                                                                                                           |                           |                 |
|    | <b>Absorção de Água</b>                                                           | E <= 0.5%                                                    | E <= 0.1%                                                                                                                                     | EN ISO 10545-3            |                 |
|    | <b>Dilatação Linear</b>                                                           |                                                              | <= 7.00E-06 / °C                                                                                                                              | EN ISO 10545-8            |                 |
|    | <b>Resistência Choque Térmico</b>                                                 | Resistente                                                   |                                                                                                                                               | EN ISO 10545-9            |                 |
|    | <b>Resistência Fendilhagem</b>                                                    | Exigido                                                      | Garantido                                                                                                                                     | EN ISO 10545-11           |                 |
|    | <b>Resistência ao Gelo</b>                                                        | Não deve apresentar rutura ou alteração na superfície        | Resistente                                                                                                                                    | EN ISO 10545-12           |                 |
|   | <b>Libertação Chumbo</b>                                                          | Para superfícies especiais (por exemplo, bancada de cozinha) | Ensaio por solicitação                                                                                                                        | EN ISO 10545-15           |                 |
|  | <b>Módulo de Rutura N/mm2   Resistência Mecânica à Flexão em N</b>                | => 35N/mm2   => 1300N                                        | => 45N/mm2 / => 460Kg/cm2   => 2600N                                                                                                          | EN ISO 10545-4            |                 |
|                                                                                     | Ensaio                                                                            | Produto químico                                              | Valor/tolerância da norma                                                                                                                     | Valor típico do produto * | Norma de ensaio |
|  | <b>Resistência a ácidos e bases (altas e baixas concentrações)</b>                | Ácido Clorídrico (18%)                                       |                                                                                                                                               | A confirmar caso a caso   |                 |
|                                                                                     |                                                                                   | Ácido Láctico (5%)                                           |                                                                                                                                               | A confirmar caso a caso   |                 |
|                                                                                     |                                                                                   | Hidróxido de Potássio (100g/l)                               | <small>Reportar classificação para baixas concentrações de ácidos e bases / Facultativo para as altas concentrações de ácidos e bases</small> | A confirmar caso a caso   |                 |
|                                                                                     |                                                                                   | Ácido Clorídrico (3%)                                        |                                                                                                                                               | A confirmar caso a caso   | EN ISO 10545-13 |
|                                                                                     |                                                                                   | Ácido Cítrico (100g/l)                                       |                                                                                                                                               | A confirmar caso a caso   |                 |
|  | <b>Resistência a produtos de limpeza<br/>Resistência a aditivos para piscinas</b> | Hidróxido de Potássio (30g/l)                                |                                                                                                                                               | A confirmar caso a caso   |                 |
|                                                                                     |                                                                                   | Cloreto de Amónia (100g/l)                                   | Mínimo Classe B                                                                                                                               | Garantido                 |                 |
|                                                                                     |                                                                                   | Hipoclorito de Sódio (20mg/l)                                |                                                                                                                                               | Garantido                 |                 |
|  | <b>Resistência às manchas</b>                                                     | Azeite                                                       |                                                                                                                                               | Garantido                 |                 |
|                                                                                     |                                                                                   | Crómio verde/Óxido de ferro vermelho                         | Mínimo Classe 3                                                                                                                               | Garantido                 | EN ISO 10545-14 |
|                                                                                     |                                                                                   | Iodo                                                         |                                                                                                                                               | Garantido                 |                 |
|  | <b>Resistência Escorregamento **</b>                                              | DIN EN16165 (Anexo A) - B   DIN EN16165 (Anexo B) - R10      |                                                                                                                                               |                           |                 |

\* Valor indicativo

\*\* Testes efetuados por laboratórios exteriores acreditados cujos resultados estão disponíveis na nossa sede sob solicitação. A Pavigrés está disponível para testar nos seus laboratórios qualquer lote de mercadorias adquirido. O desempenho antiderrapante é garantido no momento da entrega do produto.

É garantido o cumprimento da norma EN 14411. O valor típico da especificação da Pavigrés é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.