




Coleção - Lusitano | Acabamento - Mate Não Retificado
Variação de tonalidade - V3 | Conteúdo reciclado - 12 %

Embalagens e pesos



peças/caixa		caixas/paleta		peso		
un.	m2	caixas	m2	Kg/m2	Kg/caixa	Kg/pal
75	0.71	112	79.52	16.30	11.60	1,319



		Valor/tolerância da norma	Valor típico do produto *	Norma de ensaio
 Caraterísticas Dimensionais	Ensaio			
	Comprimento e largura	± 0.6% MAX. ± 2mm	± 0.4% ± 0.4%	
	Ortogonalidade	± 0.5% MAX. ± 2mm	± 0.4%	
	Retililinearidade	± 0.5% MAX. ± 1.5mm	± 0.4%	EN ISO 10545-2
	Planaridade	± 0.5% MAX. ± 2mm	± 0.4%	
	Espessura	± 5% MAX. ± 0.5mm	± 3% MAX. ± 0.4mm	



Caraterísticas Dimensionais

	Absorção de Água	E ≤ 0.5%	E ≤ 0.1%	EN ISO 10545-3
	Dilatação Linear	≤ 7.00E-06 / °C		EN ISO 10545-8
	Resistência Choque Térmico	Resistente		EN ISO 10545-9
	Resistência Fendilhagem	Exigido	Garantido	EN ISO 10545-11
	Resistência ao Gelo	Não deve apresentar rutura ou alteração na superfície	Resistente	EN ISO 10545-12
	Libertação Chumbo	Para superfícies especiais (por exemplo, bancada de cozinha)	Ensaio por solicitação	EN ISO 10545-15
		⇒ 35N/mm2	⇒ 45N/mm2 / ⇒ 460Kg/cm2	EN ISO 10545-4



Ensaio	Produto químico	Valor/tolerância da norma	Valor típico do produto *	Norma de ensaio
--------	-----------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

Resistência a ácidos e bases (altas e baixas concentrações)	Ácido Clorídrico (18%)		A confirmar caso a caso	EN ISO 10545-13
	Ácido Láctico (5%)		A confirmar caso a caso	
	Hidróxido de Potássio (100g/l)	Reportar classificação para baixas concentrações de ácidos e bases / Excludente para as altas concentrações de ácidos e bases	A confirmar caso a caso	
	Ácido Clorídrico (3%)		A confirmar caso a caso	
	Ácido Cltrico (100g/l)		A confirmar caso a caso	
Resistência a produtos de limpeza	Hidróxido de Potássio (30g/l)		A confirmar caso a caso	
Resistência a aditivos para piscinas	Cloreto de Amónia (100g/l)	Mínimo Classe B	Garantido	
	Hipoclorito de Sódio (20mg/l)		Garantido	



Resistência às manchas	Azeite		Garantido	
	Crômio verde/Óxido de ferro vermelho	Mínimo Classe 3	Garantido	EN ISO 10545-14
	Iodo		Garantido	



Resistência Escorregamento **	Ensaio por solicitação	A confirmar caso a caso
--------------------------------------	------------------------	-------------------------



* Valor indicativo

** Testes efetuados por laboratórios exteriores acreditados cujos resultados estão disponíveis na nossa sede sob solicitação. A Pavigrés está disponível para testar nos seus laboratórios qualquer lote de mercadorias adquirido. O desempenho antiderrapante é garantido no momento da entrega do produto.

É garantido o cumprimento da norma EN 14411. O valor típico da especificação da Pavigrés é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.