

Coleção - Treeline | Acabamento - Mate Não Retificado  
Variação de tonalidade - V3 | Conteúdo reciclado - 57 %

### Embalagens e pesos

| peças/caixa |      | caixas/paleta |       | peso  |          |        |
|-------------|------|---------------|-------|-------|----------|--------|
| un.         | m2   | caixas        | m2    | Kg/m2 | Kg/caixa | Kg/pal |
| 7           | 1.35 | 63            | 85.05 | 16.20 | 21.90    | 1,408  |



|  | Ensaio                                                             | Valor/tolerância da norma                                    | Valor típico do produto *                                                                                                      | Norma de ensaio                  |                        |
|--|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  | <b>Caraterísticas Dimensionais</b>                                 |                                                              |                                                                                                                                |                                  |                        |
|  | <b>Comprimento e largura</b>                                       | ± 0.6%   MAX. ± 2mm                                          | ± 0.3%   ± 0.3%                                                                                                                |                                  |                        |
|  | <b>Ortogonalidade</b>                                              | ± 0.5%   MAX. ± 2mm                                          | ± 0.3%                                                                                                                         |                                  |                        |
|  | <b>Retilinearidade</b>                                             | ± 0.5%   MAX. ± 1.5mm                                        | ± 0.3%                                                                                                                         | EN ISO 10545-2                   |                        |
|  | <b>Planaridade</b>                                                 | ± 0.5%   MAX. ± 2mm                                          | ± 0.3%                                                                                                                         |                                  |                        |
|  | <b>Espessura</b>                                                   | ± 5%   MAX. ± 0.5mm                                          | ± 3%   MAX. ± 0.4mm                                                                                                            |                                  |                        |
|  | <b>Absorção de Água</b>                                            | E <= 0.5%                                                    | E <= 0.1%                                                                                                                      | EN ISO 10545-3                   |                        |
|  | <b>Abrasão Superficial</b>                                         |                                                              | IV                                                                                                                             | EN ISO 10545-7                   |                        |
|  | <b>Dilatação Linear</b>                                            |                                                              | <= 7.00E-06 / °C                                                                                                               | EN ISO 10545-8                   |                        |
|  | <b>Resistência Choque Térmico</b>                                  | Resistente                                                   |                                                                                                                                | EN ISO 10545-9                   |                        |
|  | <b>Resistência Fendilhagem</b>                                     | Exigido                                                      | Garantido                                                                                                                      | EN ISO 10545-11                  |                        |
|  | <b>Resistência ao Gelo</b>                                         | Não deve apresentar rutura ou alteração na superfície        | Resistente                                                                                                                     | EN ISO 10545-12                  |                        |
|  | <b>Libertação Chumbo</b>                                           | Para superfícies especiais (por exemplo, bancada de cozinha) | Ensaio por solicitação                                                                                                         | EN ISO 10545-15                  |                        |
|  |                                                                    | => 35N/mm2                                                   | => 45N/mm2 / => 460Kg/cm2                                                                                                      | EN ISO 10545-4                   |                        |
|  | <b>Ensaio</b>                                                      | <b>Produto químico</b>                                       | <b>Valor/tolerância da norma</b>                                                                                               | <b>Valor típico do produto *</b> | <b>Norma de ensaio</b> |
|  | <b>Resistência a ácidos e bases (altas e baixas concentrações)</b> | Ácido Clorídrico (18%)                                       |                                                                                                                                | A confirmar caso a caso          |                        |
|  |                                                                    | Ácido Láctico (5%)                                           |                                                                                                                                | A confirmar caso a caso          |                        |
|  |                                                                    | Hidróxido de Potássio (100g/l)                               | Reportar classificação para baixas concentrações de ácidos e bases / Facultativo para as altas concentrações de ácidos e bases | A confirmar caso a caso          |                        |
|  |                                                                    | Ácido Clorídrico (3%)                                        |                                                                                                                                | A confirmar caso a caso          | EN ISO 10545-13        |
|  |                                                                    | Ácido Cítrico (100g/l)                                       |                                                                                                                                | A confirmar caso a caso          |                        |
|  |                                                                    | Hidróxido de Potássio (30g/l)                                |                                                                                                                                | A confirmar caso a caso          |                        |
|  | <b>Resistência a produtos de limpeza</b>                           | Cloreto de Amónia (100g/l)                                   | Mínimo Classe B                                                                                                                | Garantido                        |                        |
|  | <b>Resistência a aditivos para piscinas</b>                        | Hipoclorito de Sódio (20mg/l)                                |                                                                                                                                | Garantido                        |                        |
|  | <b>Resistência às manchas</b>                                      | Azeite                                                       |                                                                                                                                | Garantido                        |                        |
|  |                                                                    | Crómio verde/Óxido de ferro vermelho                         | Mínimo Classe 3                                                                                                                | Garantido                        | EN ISO 10545-14        |
|  |                                                                    | Iodo                                                         |                                                                                                                                | Garantido                        |                        |
|  | <b>Resistência Escorregamento **</b>                               |                                                              | Ensaio por solicitação                                                                                                         | A confirmar caso a caso          |                        |

\* Valor indicativo

\*\* Testes efetuados por laboratórios exteriores acreditados cujos resultados estão disponíveis na nossa sede sob solicitação. A Pavigrés está disponível para testar nos seus laboratórios qualquer lote de mercadorias adquirido. O desempenho antiderrapante é garantido no momento da entrega do produto.

É garantido o cumprimento da norma EN 14411. O valor típico da especificação da Pavigrés é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.