



Coleção - Pavigres 21 Uni | Acabamento - Brilho Não Retificado
Conteúdo reciclado - 17 %

Embalagens e pesos

peças/caixa	caixas/paleta	peso				
un.	m2	caixas	m2	Kg/m2	Kg/caixa	Kg/pal
25	0.97	96	93.12	11.50	11.20	1,095



	Ensaio	Valor/tolerância da norma	Valor típico do produto *		Norma de ensaio
			Características Dimensionais		
	Comprimento e largura	± 0.5% MAX. ± 2mm	Garantido	Garantido	
	Ortogonalidade	± 0.5% MAX. ± 2mm	Garantido		
	Retilinearidade	± 0.5% MAX. ± 1.5mm	Garantido		EN ISO 10545-2
	Planaridade	+ 0.5% / - 0.3% MAX. +2 / - 1.5mm	Garantido		
	Espessura	± 5% MAX. ± 0.5mm	Garantido		
	Absorção de Água	E > 10%	16% <= E <= 19%	EN ISO 10545-3	
	Dilatação Linear		<= 7.00E-06 / °C	EN ISO 10545-8	
	Resistência Choque Térmico		Ensaio por solicitação	EN ISO 10545-9	
	Resistência Fendilhagem		Exigido	Garantido	EN ISO 10545-11
	Libertação Chumbo	Para superfícies especiais (por exemplo, bancada de cozinha)	Ensaio por solicitação	EN ISO 10545-15	
	Módulo de Ruptura N/mm2 Resistência Mecânica à Flexão em N	=> 12N/mm2 => 200N	=> 16N/mm2 => 300N	EN ISO 10545-4	

Ensaio	Produto químico	Valor/tolerância da norma	Valor típico do produto *	Norma de ensaio
	Ácido Clorídrico (18%)		A confirmar caso a caso	
	Ácido Láctico (5%)		A confirmar caso a caso	
	Resistência a ácidos e bases (altas e baixas concentrações)	Hidróxido de Potássio (100g/l) <small>Reportar classificação para baixas concentrações de ácidos e bases / Facultativo para as altas concentrações de ácidos e bases</small>	A confirmar caso a caso	
	Ácido Clorídrico (3%)		A confirmar caso a caso	EN ISO 10545-13
	Ácido Clítico (100g/l)		A confirmar caso a caso	
	Hidróxido de Potássio (30g/l)		A confirmar caso a caso	
	Resistência a produtos de limpeza	Cloreto de Amónia (100g/l)	Mínimo Classe B	Garantido
	Resistência a aditivos para piscinas	Hipoclorito de Sódio (20mg/l)		Garantido

	Resistência às manchas	Azeite	Garantido	
		Crómio verde/Óxido de ferro vermelho	Mínimo Classe 3	Garantido
		Iodo	Garantido	EN ISO 10545-14

* Valor indicativo

É garantido o cumprimento da norma EN 14411. O valor típico da especificação da Pavigrés é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.